OK Tubrodur 55 O A

El OK Tubrodur 14.70 es un hilo tubular autoprotegido, resistente a la abrasión de materiales arenosos de grano fino, tales como tierra, mineral, arcilla, etc, hasta temperaturas superiores a los 500°C. El OK Tubrodur 14.70 está recomendado para bordes de ataque de cucharas de cargadora, puntas de barrena, maquinaria de minería y movimiento de tierras, etc. No deben depositarse más de 2 ó 3 capas.

Especificaciones	
Clasificaciones	EN 14700 : T Z Fe14

Corriente de soldadura	DC+
Tipo de aleación	Carbide-rich steel weld metal
Gas de protección	None

% Análisis metal depositado (valores típicos)					
C	**Mn**	**Si**	**Cr**	**Mo**	**V**
3.6	0.88	0.53	22.5	3.5	0.5

Datos aportación				
Diámetro	**Amperios**	**Voltios**	**Velocidad de alimentación de hilo**	**Tasa de Deposición**
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h