

OK Tubrodur 58 O/G M

OK Tubrodur 58 O/G M on suojakaasun kanssa tai ilman suojakaasua hitsattava kovahitsaustäytelanka, jonka hitsiaine on runsashiilistä, runsaasti kromilla seostettua terästä. Hitsiaineen kovuus on noin 55 HRC. Hitsiaineen hankaavan kulutuksen kestävyys on hyvä. Sopiva lanka yleiskovahitsauslangaksi. Suojakaasu: Seoskaasu, CO2 tai ilman suojakaasua.

Tekniset tiedot

Luokitukset	EN 14700 : T Fe6
-------------	------------------

Hitsausvirta	DC+
Seostyyppi	Martensitic steel weld metal
Suojakaasu	None, C1 (EN ISO 14175)

Hitsiaineen Koostumus

C	Mn	Si	Cr	Mo	Al
No shielding gas					
0.42	1.22	0.31	4.89	1.14	0.6

Hitsausarvot

Halkaisija	A	Jännite	Langansyöttönopeus	Hitsiaineentuotto
1.6 mm	200-300 A	28-36 V	7.0-12.6 m/min	2.4-5.5 kg/h