

OK Wearrode 30

OK Wearrode 30 HD is een hoogrendements rutielelektrode voor het oplassen van rollen, spookruisingen, rollenbanen,... voor identieke toepassingen als OK Wearrode 30.

Specificaties

Classificaties	EN 14700 : E Z Fe1
Goedkeuringen	DB : 82.039.07

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Lasstroom	AC, DC+
Legering Type	Martensitic steel
Coating Type	Lime Basic

Typische lasmetaalanalyse (%)

C	Mn	Si	Cr
0.1	0.7	0.7	3.2

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Rendement (%)	Smelttijd per elektrode bij 90% I max	Neersmelt
2.5 x 350.0 mm	60-90 A	20 V	64 %	75 sec	0.7 kg/h
3.2 x 450.0 mm	100-140 A	21 V	66 %	88 sec	1.2 kg/h
4.0 x 450.0 mm	140-190 A	22 V	66 %	92 sec	1.7 kg/h
5.0 x 450.0 mm	190-260 A	23 V	68 %	86 sec	2.8 kg/h
6.0 x 450.0 mm	230-320 A	23 V	68 %	92 sec	3.7 kg/h