

OK Tubrodur 55 O A

OK Tubrodur 55 OA is een self-beschermde gevulde draad type Cr-carbide . Het lasmetaal is zeer goed bestand tegen abrasieve slijtage door zanderige fijnkorrelige materialen zoals aarde, erts, klei, enz. Typische toepassingen zijn het oplassen van bakranden, vizelpunten, mijnbouw-en grondverzetmachines, schraperbladen etc. Maximale 2-3 lagen moet worden gedeponneerd.

Specificaties

Classificaties	EN 14700 : T Z Fe14
----------------	---------------------

Lasstroom	DC+
Legering Type	Carbide-rich steel weld metal
Beschermgas	None

Typische lasmetaalanalyse (%)

C	Mn	Si	Cr	Mo	V
3.6	0.88	0.53	22.5	3.5	0.5

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h