

OK Autrod 13.49

Speziallegierung mit 3%Ni für kaltzähe Stähle, liefert ein hochreines Schweißgut für Zähigkeitsanforderungen bis -101 °C. Hauptanwendungsgebiet ist der Tankbau mit 3,5%Ni-Stählen, z.B für Ethylen (LEG). Meist kombiniert mit OK Flux 10.62.

Spezifikationen	
Klassifikationen	SFA/AWS A5.23 : ENi3 EN ISO 14171-A : S2Ni3
Zulassungen	VdTÜV : 12103

Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.

Drahtzusammensetzung			
C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28