

OK Autrod 12.20

Verkupferte Drahtelektrode für das UP-Schweißen. Universell einsetzbar mit den meisten Schweißpulvern. (OK Flux 10.71, OK Flux 10.72, OK Flux 10.81, OK Flux 10.88) Für unlegierte Baustähle, Schiffbaustähle, Druckbehälterstähle und Feinkornbaustähle geeignet.

Spezifikationen	
Klassifikationen	SFA/AWS A5.17 : EM12 EN ISO 14171-A : S2
Zulassungen	CE : EN 13479 DB : 52.039.02 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.

Drahtzusammensetzung		
C	Mn	Si
0.10	1.06	0.07