

## OK Tigrod 4043

OK Tigrod 4043 es una de las aleaciones de soldadura más utilizadas. La aleación se utiliza para soldar tipos AlMgSi y AlSi - aleaciones con hasta un 7% de silicio. No recomendado para el anodizado. No se puede tratar con calor.

### Especificaciones

<b>Clasificaciones</b>	AWS A5.10 : ER 4043
<b>Aprobaciones</b>	AWS A5.10 : ER 4043

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

<b>tipo de aleación</b>	AlSi
<b>Gas de protección</b>	I1, I3 (EN ISO 14175)

### Propiedades típicas de Tensión

Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	55 MPa	124 MPa	18 %