

OK Flux 10.96

OK Flux 10.96 is een chroom gelegeerde geagglomereerde flux voor het oplassen tot hardheden van 40 HRC in combinatie met laaggelegeerde draden. In combinatie met OK Autrod 12.10 geeft hij hardheden van 35-40HRC. Het fluxverbruik en het chroomgehalte, waardoor tevens de hardbaarheid, stijgen met stijgende boogspanning. AC en DC lassen is mogelijk.

Specificaties

Classificaties	EN ISO 14174 : S A GS 3 Cr3 DC
Slaktype	Magnesium-silicate SiO ₂ -MgO-Al ₂ O ₃ -Cr
Legering Transfer	Chromium alloying
Basiciteits Index	nom: 0.7

Fluxverbruik

Volt	kg Flux / kg Draad DC+	kg Flux / kg Draad AC
34 V	0.9 kg	0.8 kg
30 V	0.7 kg	0.6 kg
38 V	1.2 kg	1.0 kg

Conditionering : Afmeting 4.0 mm , Ampère 580 A , Voortloopsnelheid 33 m/h