

OK Tubrod 15.34

OK Tubrod 15.34 is een AISI 307 type metaalpoedergevulde lasdraad met een austenitisch, warmseurongevoelig lasmetaal voor het lassen van pantserstaal, austenitisch mangaanstaal en ongelijksoortige stalen. Ontwikkeld voor het productief lassen (meerlaags) van staande hoeklassen. Wordt gelast met een Ar/2% O₂ beschermgas.

Specificaties	
Classificaties	EN 14700 : T Fe10 EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M12 2 EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M13 2 EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M21 2
Goedkeuringen	CE : EN 13479 DB : 43.039.03 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 04335

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Lasstroom	DC+
Legering Type	307
Beschermgas	M12, M13, M21 (EN ISO 14175)

Neersmeltgegevens				
Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
1.2 mm	150-350 A	18-34 V	5.3-16.4 m/min	2.2-7.0 kg/h