

## OK Autrod 12.22

OK Autrod 12.22 is een verkoperde, ongelegeerde lasdraad voor onderpoederdeklassen. Geschikt voor gebruik met de meeste fluxen. Heeft een verhoogd Si gehalte wat hem bijzonder geschikt maakt voor gebruik met neutrale fluxen (ex. OK Flux 10.62) of voor het verhogen van de vloeibaarheid van het smeltbad. Voor constructiestaal, scheepsbouwstaal, drukvaten-en fijnkorrelstalen.

| Specificaties  |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Classificaties | SFA/AWS A5.17 : EM12K<br>EN ISO 14171-A : S2Si                      |
| Goedkeuringen  | CE : EN 13479<br>DB : 52.039.05<br>UKCA : EN 13479<br>VdTÜV : 12103 |

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

| draad samenstelling |      |      |
|---------------------|------|------|
| C                   | Mn   | Si   |
| 0.09                | 1.01 | 0.19 |