

OK Tubrodur 13Cr G

OK Tubrodur 15.73 is een metaalpoedergevulde hardoplasdraad die een martensitisch 13% Cr legering neersmelt. Is specifiek geschikt voor toepassingen met slijtage op hoge temperatuur zoals assen, klepzittingen, rollen en andere onderdelen die onderhevig aan slijtage en corrosie op hoge temperatuur. Een 80%Ar-20% CO2 beschermgas is aangewezen.

Specificaties

Classificaties	EN 14700 : T Z Fe7
-----------------------	--------------------

Goedkeuringen	NAKS/HAKC : 1.6 mm
----------------------	--------------------

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Lasstroom	DC+
------------------	-----

Legering Type	Martensitic stainless steel weld metal
----------------------	--

Beschermgas	M12, M13, M21, C1 (EN ISO 14175)
--------------------	----------------------------------

Typische lasmetaalanalyse (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	Nb
M21 shielding gas							
0.15	1.14	0.31	2.23	12.53	1.40	0.23	0.23

Lasparameters

Ampère	Draaddiameter	Volt
200-260 A	1.6 mm	28-30 V