

OK Tubrodur 13Cr S

OK Tubrodur 13Cr S is een metaal gevulde, voor het hardoplassen die een martensitische 13Cr gelegeerd staal afgeeft voor gebruik met OK Flux 10.37. Het is ontworpen voor toepassingen bij slijtage met verhoogde temperaturen.

Specificaties

Classificaties	EN 14700 : T Fe7
Goedkeuringen	NAKS/HAKC : 3.0mm

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Lasstroom	DC+
Legering Type	Surfacing alloy: martensitic stainless steel weld metal

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h