

OK Autrod 385 SAW

OK Autrod 385 is een corrie vaste lasdraad voor het lassen van austenitisch roestvaststaal van het type 20%Cr-25%Ni-4,5%Mo-1,5%Cu. Het lasmetaal heeft een verhoogde weerstand tegen spanning-en intergranulaire corrosie en geeft een zeer goede weerstand tegen niet oxyderende zuren. De weerstand tegen put-en spleer corrosie is hoger dan bij de 18%Cr-8%Ni-Mo stalen.

Specificaties

Classificaties	EN ISO 14343-A : S 20 25 5 Cu L SFA/AWS A5.9 : ER385
Goedkeuringen	VdTÜV : 12101

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Legering Type	Fully austenitic (20 % Cr - 25 % Ni - 5 % Mo - 1.5 % Cu - Low C)
----------------------	--

draad samenstelling

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	N
0.01	1.7	0.4	25.0	20.0	4.4	1.5	0.05