

OK Tigrod 13.16

OK Tigrod 13.16 is een 1,3Cr-0,5Mo gelegeerde (ER80S-B2), verkoperde lasstaaf voor het TIG lassen van kruipvaste stalen zoals SA-387 Grade 11, A 355 Grade P11 of gelijkaardige materialen. De Tigstaaf heeft een hoge chemische zuiverheidsgraad met een gewaarborgde Bruscato factor $X < 15$.

Specificaties

Classificaties	EN ISO 21952-A : Z CrMo1Si EN ISO 21952-B : W 55 1CM SFA/AWS A5.28 : ER80S-B2
Goedkeuringen	CE : EN 13479

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Legering Type	Low alloyed steel (1,3%Cr, 0.5 % Mo)
----------------------	--------------------------------------

Typische Mechanische Eigenschappen

Conditionering	Rekgrens	Treksterkte	Rek
Ar (I1) AWS			
Stress verlicht 1 hour(s) 620 °C	640 MPa	730 MPa	24 %

draad samenstelling

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.08	0.5	0.5	0.08	1.3	0.5