

OK Autrod 308H

OK Autrod/Tigrod 2509 is een massieve corrosievaste superduplex lasdraad voor het lassen van 25%Cr, 10%Ni, 4%Mo staaltypes. De legering is bijzonder resistent tegen intergranulaire- en putcorrosie. Wordt gebruikt in vele toepassingen waar corrosie van het hoogste belang is zoals in pulp en papierindustrie, offshore en gasindustrie. _x000D_ Courant de soudage _x000D_ DC(+)

Specificaties

Classificaties	EN ISO 14343-A : G 19 9 H SFA/AWS A5.9 : ER308H
Goedkeuringen	NAKS/HAKC : 1.2mm

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Legering Type	Austenitic 19% Cr - 9% Ni - High C
Beschermgas	M12, M13 (EN ISO 14175)

draad samenstelling

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.05	1.9	0.5	9.2	19.8	0.06	0.01	9

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
0.8 mm	50-140 A	16-22 V	3.4-11.0 m/min	0.8-2.7 kg/h
1.0 mm	80-190 A	16-24 V	2.9-8.4 m/min	1.1-3.1 kg/h
1.2 mm	180-280 A	20-28 V	4.9-8.5 m/min	2.6-4.5 kg/h