

Exaton Ni72HP

Sanicro 72HP is lastoevoegmateriaal voor het verbinden van NiCrFe legeringen, 9% Ni staal voor cryogene temperatuur, RVS aan koolstofstaal, hoge temperaturen NiCu legeringen aan koolstofstaal en NiCu legeringen aan nikkel legeringen. Sanicro 72HP kan gebruikt worden in lucht tot 1175°C (2145°F) en in zwaveldioxyde atmosfeer tot 800°C (1470°F). Is een onderpoederdeklasmaad.

Specificaties	
Classificaties	SFA/AWS A5.14 : ERNiCr-3 EN ISO 18274 : S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
Goedkeuringen	VdTÜV : 03770

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

draad samenstelling									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
<=0.03	3.0	0.1	<=0.010	<=0.010	72.5	20.0	<=0.2	<=0.05	<=0.05

draad samenstelling			
Ti	Co	Fe	Nb+Ta
0.4	<=0.10	<=1.0	2.6