

OK Autrod 12.22

Alambre sólido cobreado, con medio tenor de Manganeseo, para ser usado mediante el proceso de soldadura de Arco Sumergido. OK Autrod es usado generalmente con fundentes neutros ó activos. En algunas aplicaciones puede trabajar también con fundentes aleados.

Especificaciones	
Clasificaciones	SFA/AWS A5.17 : EM12K EN ISO 14171-A : S2Si
Aprobaciones	CE : EN 13479 DB : 52.039.05 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

% típico de composición de alambre		
C	Mn	Si
0.09	1.01	0.19