

## OK Tigrod 317L

Vareta TIG inoxidável austenítica do tipo 19%Cr-9%Ni-3%Mo com baixo teor de carbono.

Especificações	
<b>Classificações</b>	AWS/ASME SFA 5.9 : ER317L EN ISO 14343 : W 18 15 3 L
<b>Aprovações</b>	AWS / ASME SFA 5.9 : ER317L EN ISO 14343 FBTS : ER317L

As aprovações são baseadas na localização da fábrica. Entre em contato com a ESAB para obter mais informações.

<b>Tipo da Liga</b>	Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 12% Ni - 3% Mo - Low C
<b>Gás de protecção</b>	I1 (EN ISO 14175)

Propriedades Típicas de Tensão			
Condição	Limite de Escoamento	Resistência Tração	Alongamento
Como Soldado	390 MPa	600 MPa	45 %

Teste Charpy		
Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
Como Soldado	20 °C	135 J
Como Soldado	-196 °C	55 J