

OK Autrod 13.20 SC

L'OK Autrod 13.20 SC est un fil Cr- enduit de cuivre, alliage Mo pour soudage l'arc submergé. Niveau très faible d'impuretés. Indice X (Bruscatto-), max 11. OK Flux 10.63, pour vos tâches les plus exigeantes et après le refroidissement par étape; métal soudé très propre affichant un indice X max de 15. Principalement utilisé pour les aciers résistant au fluage (2,25% Cr, 1% Mo).

Caractéristiques

Classements	SFA/AWS A5.23 : EB3R EN ISO 24598-A : S S CrMo2
Agréments	CE : EN 13479 NAKS/HAKC : 3.2-4.0 mm VdTÜV : 12104

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

composition du fil

C	Mn	Si	Cr	Mo	X-bar
0.11	0.66	0.15	2.33	0.95	11