

OK Autrod 2209

Une bande de soudage duplex austénitique-ferritique conçue pour le placage arc submergé. Elle est utilisée avec OK Flux 10.05 pour produire un dépôt de soudure de type acier inoxydable duplex 2209

Caractéristiques	
Classements	EN ISO 14343-A : S 22 9 3 N L SFA/AWS A5.9 : ER2209
Agréments	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Type d'alliage	Austenitic-ferritic (22.5 % Cr - 8 % Ni - 3 % Mo - Low C)
----------------	---

composition du fil								
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	PRE	FN WRC-92
0.01	1.5	0.5	8.5	22.7	3.2	0.17	35	55