

Exaton Ni72HP

L'électrode NiCr-3 est une électrode ruban utilisée pour obtenir un dépôt de soudure d'apport résistant à la corrosion ERNiCr-3 (UNS N06600) sur C-, CMn- et les aciers faiblement alliés utilisant le flux de soudage sous laitier (ESW) avec flux 57S. D'autres combinaisons et conditions sont possibles.

Caractéristiques

Classements	SFA/AWS A5.14 : EQNiCr-3 EN ISO 18274 : B Ni 6082
-------------	--

composition du fil

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Cu	Ti	Fe
<=0.030	3	0.1	<=0.01	<=0.01	72	20	0.01	0.27	0.33

composition du fil

Nb+Ta
2.70