

Exaton 19.13.4.L

L'électrode 317/317L permet d'assembler les aciers inoxydables CrNiMo comme 317L ou similaires. On l'utilise pour le soudage à l'arc submergé.

Caractéristiques

Classements

EN ISO 14343-A : S 19 13 4 L
SFA/AWS A5.9 : ER317L
Werkstoffnummer : (1.4438)*

composition du fil

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
<0.020	1.8	0.4	<0.015	<0.015	13.5	19	3.6	<0.10	<0.060

composition du fil

Co

<0.20