Exaton 22.15.3.L

Exaton 22.15.3 L est un métal d'apport austénitique qui permet d'assembler les aciers inoxydables aux aciers au carbone ou aux aciers faiblement alliés et qui est aussi utilisé pour le soudage d'alliage. On l'utilise pour le soudage à l'arc submergé.

Caractéristiques

Classements

EN ISO 14343-A : S 23 12 2 L
SFA/AWS A5.9 : ER309LMo (mod)
EN 10088-1 : ~1.4435

composition du fil

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo
<=0.025	1.5	0.4	<=0.015	<=0.025	15	21.5	2.7