

Exaton 24.13.LHF

Le fil de soudage 309/309L HF convient particulièrement bien au soudage d'alliage et l'assemblage d'aciers dissimilaires, par exemple les aciers inoxydables austénitiques aux aciers faiblement alliés ou non alliés. Grâce son contenu amélioré en ferrite, il présente une excellente résistance la fissure chaud. On l'utilise pour le soudage l'arc submergé.

Caractéristiques	
Classements	EN ISO 14343-A : S 23 12 L SFA/AWS A5.9 : ER309L
Agréments	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 03771

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

composition du fil									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Cu
0.01	1.8	0.4	0.001	0.011	13.4	23.8	0.04	0.05	0.03

composition du fil					
N	Nb	Ti	Co	FN deLong	FN WRC
0.05	0.03	0.004	0.03	14	13