

## OK Tubrodur 13Cr S

Metallpulverfülldraht zum UP-Auftragschweißen, für Kombinationen aus Verschleiß, Korrosion, erhöhte Temperaturen. Das Schweißgut ist martensitisch und rostbeständig. Für Papierwalzen, Stahlwerkswalzen und Stranggußrollen. Geeignetes Pulver: OK Flux 10.61, OK Flux 10.37

### Spezifikationen

Klassifikationen	EN 14700 : T Fe7
Zulassungen	NAKS/HAKC : 3.0mm

Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.

Schweißstrom	DC+
Legierungstyp	Surfacing alloy: martensitic stainless steel weld metal

### Leistungsdaten

Durchmesser	Strom	Volt	Drahtvorschubgeschwindigkeit	Abschmelzleistung
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h