

## OK Band 309LMo ESW

Bandelektrode zum einlagigen Elektroschlack-Bandplattieren von Plattierungen vom Typ 19 12 3 / 316 bzw. 19 12 3 L / 316L. Auch für das Plattieren der ersten (Puffer-)Lage bei mehrlagigen Plattierungen, Folgelagen dann entsprechend mit OK Band 316L, 317L oder 2209.

### Spezifikationen

<b>Klassifikationen</b>	EN ISO 14343-A : B 21 13 3 L SFA/AWS A5.9 : EQ309LMo (Mod)
-------------------------	---

### Drahtzusammensetzung

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Ferrite FN
0.015	1.8	0.2	13.5	20.5	2.9	0.06	13