

## OK Flux 10.74

Agglomeriertes aluminat-basisches Pulver für das Längsnahtschweißen in Rohrwerken. Besonders geeignet für UP-Mehrdrahtprozesse bei hoher Schweißgeschwindigkeit. Hohe Strombelastbarkeit, sehr gute Schlackenlöslichkeit und Nahtformung, ergibt flache und glatte Nähte bei sanften Übergängen.

### Spezifikationen

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Klassifikationen | EN ISO 14174 : S A AB 1 67 AC H5 |
| Zulassungen      | NAKS/HAKC : RD 03-613-03         |

Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Diffusibler Wasserstoff      | max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux)          |
| Schlackentyp                 | Aluminate-basic                                    |
| Metallurgische Eigenschaften | Slightly Silicon and moderately Manganese alloying |
| Dichte                       | nom: 1.2 kg/dm <sup>3</sup>                        |
| Basizitätsgrad               | nom: 1.4                                           |

### Pulververbrauch

| Spannung | Pulververbrauch / 1 kg (2,2 lb) Draht DC+ | Pulververbrauch / 1 kg (2,2 lb) Draht AC |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 34 V     | 1.3 kg                                    | 1.2 kg                                   |
| 30 V     | 1.0 kg                                    | 0.9 kg                                   |
| 26 V     | 0.7 kg                                    | 0.6 kg                                   |
| 38 V     | 1.6 kg                                    | 1.4 kg                                   |

Zustand : Abmessung Ø 4.0 mm , A 580 A , Fahrgeschwindigkeit 55 cm/min

### Klassifikationen

| Draht           | EN/ISO/AWS                                | EN - unbehandelt        | AWS - unbehandelt   | AWS - nach WNB     |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| OK Autrod 12.20 | A5.17:EM12/ 14171-A:S2                    | 14171-A: S 42 4 AB S2   | A5.17: F7A6-EM12    | A5.17: F6P6-EM12   |
| OK Autrod 12.22 | A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si                 | 14171-A: S 42 4 AB S2Si | A5.23: F8TA4G-EM12K | A5.17: F6P6-EM12K  |
| OK Autrod 12.24 | A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo   | 14171-A: S 46 2 AB S2Mo | A5.23: F8A2-EA2-A4  | A5.23: F7P0-EA2-A4 |
| OK Autrod 12.34 | A5.23:EA4/ 14171-A:S3Mo; 24598-A:S S MnMo | 14171-A: S 50 2 AB S3Mo | A5.23: F9A2-EA4-A3  | A5.23: F9P0-EA4-A3 |
| OK Autrod 13.62 | A5.23:EG/ 14171-A:SZ3TiB                  | -                       | A5.23: F8TA6-EG     | -                  |
| OK Autrod 13.64 | A5.23:EA2TiB/ 14171-A:S2MoTiB             | -                       | A5.23: F8TA6-EA2TiB | -                  |

### Zulassungen/Eignungsprüfungen

#### Draht

\*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit [esab.com](http://esab.com) to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.

### Typische Schweißgutrichtanalyse %

| C                                     | Mn  | Si  | Mo |
|---------------------------------------|-----|-----|----|
| <b>OK Autrod 12.20 AC, 580A, 29V</b>  |     |     |    |
| 0.08                                  | 1.3 | 0.2 | -  |
| <b>OK Autrod 12.20 DC+, 580A, 29V</b> |     |     |    |
| 0.07                                  | 1.5 | 0.3 | -  |
| <b>OK Autrod 12.22 DC+, 580A, 29V</b> |     |     |    |
| 0.07                                  | 1.5 | 0.5 | -  |
| <b>OK Autrod 12.22 AC, 580A, 29V</b>  |     |     |    |
| 0.08                                  | 1.3 | 0.4 | -  |
| <b>OK Autrod 12.24 AC, 580A, 29V</b>  |     |     |    |

## OK Flux 10.74

### Typische Schweißgutrichtanalyse %

| C                                     | Mn  | Si  | Mo  |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 0.06                                  | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| <b>OK Autrod 12.24 DC+, 580A, 29V</b> |     |     |     |
| 0.05                                  | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
| <b>OK Autrod 12.34 AC, 580A, 29V</b>  |     |     |     |
| 0.09                                  | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
| <b>OK Autrod 12.34 DC+, 580A, 29V</b> |     |     |     |
| 0.08                                  | 1.6 | 0.4 | 0.5 |

### Drahtzusammensetzung

| C                      | Mn   | Si   | Mo   | Ti   | B     |
|------------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>OK Autrod 12.20</b> |      |      |      |      |       |
| 0.10                   | 1.06 | 0.07 | -    | -    | -     |
| <b>OK Autrod 12.22</b> |      |      |      |      |       |
| 0.09                   | 1.01 | 0.19 | -    | -    | -     |
| <b>OK Autrod 12.24</b> |      |      |      |      |       |
| 0.09                   | 1.08 | 0.14 | 0.48 | -    | -     |
| <b>OK Autrod 12.34</b> |      |      |      |      |       |
| 0.13                   | 1.51 | 0.16 | 0.48 | -    | -     |
| <b>OK Autrod 13.64</b> |      |      |      |      |       |
| 0.07                   | 1.22 | 0.28 | 0.49 | 0.14 | 0.013 |

### Typische mech. Eigenschaften

| Draht           | Zustand                                                                                                   | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Kerbschlagarbeit KV                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| OK Autrod 12.20 | Unbehandelt AWS DC+                                                                                       | 440 MPa      | 540 MPa       | 30 %    | 60 J @ -40 °C<br>40 J @ -51 °C                                  |
| OK Autrod 12.20 | Unbehandelt EN AC                                                                                         | 450 MPa      | 540 MPa       | 27 %    | 110 J @ -20 °C<br>80 J @ -30 °C<br>60 J @ -40 °C                |
| OK Autrod 12.22 | Unbehandelt Two-run acc. to AWS; X70-plate, thickness 12mm; Heat input 2.2 kJ/mm; 700A, 32V, 60cm/min DC+ | 530 MPa      | 640 MPa       | 27 %    | 150 J @ 0 °C<br>110 J @ -30 °C<br>60 J @ -40 °C                 |
| OK Autrod 12.22 | Unbehandelt EN AC                                                                                         | 460 MPa      | 550 MPa       | 26 %    | 110 J @ -20 °C<br>80 J @ -30 °C<br>60 J @ -40 °C                |
| OK Autrod 12.22 | Unbehandelt AWS DC+                                                                                       | 440 MPa      | 540 MPa       | 30 %    | 55 J @ -40 °C<br>35 J @ -51 °C                                  |
| OK Autrod 12.24 | Unbehandelt EN AC                                                                                         | 550 MPa      | 620 MPa       | 23 %    | 120 J @ 0 °C<br>80 J @ -20 °C<br>50 J @ -40 °C                  |
| OK Autrod 12.24 | Unbehandelt AWS DC+                                                                                       | 520 MPa      | 590 MPa       | 24 %    | 100 J @ 0 °C<br>65 J @ -20 °C<br>50 J @ -29 °C<br>30 J @ -40 °C |
| OK Autrod 12.34 | Unbehandelt AWS DC+                                                                                       | 590 MPa      | 670 MPa       | 24 %    | 90 J @ 0 °C<br>60 J @ -18 °C<br>55 J @ -20 °C<br>40 J @ -29 °C  |

## OK Flux 10.74

### Typische mech. Eigenschaften

| Draht           | Zustand                                                                                                                      | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Kerbschlagarbeit KV                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|------------------------------------------------|
| OK Autrod 12.34 | Unbehandelt EN AC                                                                                                            | 620 MPa      | 680 MPa       | 23 %    | 100 J @ 0 °C<br>80 J @ -20 °C<br>60 J @ -30 °C |
| OK Autrod 13.62 | Unbehandelt (acc. AWS) Plate thickness 12mm; Heat input 2.2 kJ/mm; Side1: 600A /32V/53cm/min; Side2: 700A/32V/60cm/min.; DC+ | 520 MPa      | 610 MPa       | 26 %    | 130 J @ 0 °C<br>70 J @ -51 °C                  |
| OK Autrod 13.64 | Unbehandelt (acc. to AWS) Plate thickness 12mm Heat input 2.2kJ /mm 700A, 32V, 60cm /min DC+                                 | 550 MPa      | 650 MPa       | 26 %    | 70 J @ -51 °C                                  |