

OK Band 308L

OK Band 308L est un feuillard en acier inoxydable ER308L selon IAWS A5.9 connu pour le rechargement sous flux. Combiné avec OK Flux 10.05, le métal déposé est de type 308 L.

Caractéristiques

Classements	EN ISO 14343-A : B 19 9 L SFA/AWS A5.9 : EQ308L
Agréments	VdTÜV : 12102

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Type d'alliage	Austenitic CrNi
----------------	-----------------

Composition du fil

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	FN WRC-92
0.015	1.8	0.3	10.5	20.0	0.06	12