

OK Autrod 13.24

LOK Autrod 13.24 est un fil cuivré faiblement allié pour le soudage à arc submergé, destiné à être utilisé en cas de critères rigoureux imposés au métal d'apport, tels que les applications sur les plates-formes pétrolières en mer par exemple.

Caractéristiques	
Classements	SFA/AWS A5.23 : ENi6 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0,2
Agréments	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Composition du fil				
C	Mn	Si	Ni	Mo
0.12	1.52	0.23	0.88	0.19