

OK Autrod 16.97 SAW

OK Autrod 16.97 est un fil plein contenant 18% Cr, 8% Ni et 6% Mn pour le soudage aarc submergé utilisé dans de nombreuses utilisations dans l'industrie : assemblage hétérogènes, sous couche avant rechargement dur... OK Autrod 16.97 s'utilise en général avec le OK Flux 10.93 ou OK Flux 10.92.

Caractéristiques

Classements	EN ISO 14343-A : S 18 8 Mn
Agréments	VdTÜV : 12101

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Composition du fil

C	Mn	Si	Ni	Cr
0.07	6.5	0.4	8.2	18.9