

OK Autrod 13.64

OK Autrod 13.64 est un fil plein faiblement allié, micro allié au Titane et au Bore. Il est destiné au soudage arc submergé, spécialement pour les joints avec forte dilution, soudage de pipe-lines avec résistance basse température, etc...

Caractéristiques

Classements	SFA/AWS A5.23 : EA2TiB EN ISO 14171-A : S2MoTiB
Agréments	VdTÜV : 12103

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Composition du fil

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.07	1.22	0.28	0.49	0.14	0.013