OK Flux 10.97

Flux aggloméré d'alliage de chrome et de manganèse des fins de rechargement dur produisant un métal de soudure d'une dureté d'environ 35 HRC avec une électrode en acier doux.

Caractéristiques	
Classements	EN ISO 14174 : S A AB 3 Cr1 Mn2 DC

Type de laitier	Aluminate-basic Al2O3-CaO-MgO-Cr-Mn
Transfert d'alliage	Chromium and Manganese alloying
Densité	nom: 1.1 kg/dm³
Index d'alcalinité	nom: 1.4