

Shield-Bright 308H

Fil FCAW pour acier inoxydable 18 % de Cr - 8 % de Ni. Pour soudage toutes positions. Shield-Bright 308H a été développé pour le soudage de l'acier inoxydable de type 304H et peut également être utilisé pour le soudage des aciers de type 301, 302 et 304. Il contient plus de carbone que les consommables de soudage 308L pour offrir une plus grande résistance haute température. La teneur en ferrite est elle plus faible pour les applications haute température. Il a une plus grande ductilité que les types 347 haute température et, pour cette raison, il est parfois utilisé pour souder les types 321 et 347 pour les applications audessus de 399 °C (750 °F) associées des contraintes élevées. Shield-Bright 308H a été conçu pour le soudage dans toutes les positions et il est particulièrement adapté aux positions verticales avec un excellent piquage du laitier.

| Caractéristiques | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| Classements | SFA/AWS A5.22 : E308HT1-1 SFA/AWS A5.22 : E308HT1-4 JIS Z 3323 : YF 308C KS D 3612 : YF 308C EN ISO 17633-A : T 19 9 H P C1 2 EN ISO 17633-A : T 19 9 H P M21 2 | | | |
| Industrie | JIS Z 3232 : TS308H-FB1 Fabrication industrielle et d'ordre général Pétrochimie Générateurs | | | |

| Courant de soudage | DC+ |
|--------------------|------------------------|
| Type d'alliage | C Cr Ni |
| Gaz de protection | M21, C1 (EN ISO 14175) |

| Propriétés de traction typiques | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------|--|--|
| Condition | Limite élastique | Résistance la traction | Allongement | | |
| M21 Shielding Gas | | | | | |
| Brut de soudage | 430 MPa | 600 MPa | 42 % | | |
| C1 Shielding Gas | | | | | |
| Brut de soudage | 392 MPa | 578 MPa | 44 % | | |

| Résiliences Charpy-V | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Condition | Test de température | Valeur indicative de résilience | | | |
| M21 Shielding Gas | | | | | |
| Brut de soudage | -196 °C | 28 J | | | |
| Brut de soudage | -29 °C | 50 J | | | |
| C1 Shielding Gas | | | | | |
| Brut de soudage | -196 °C | 26 J | | | |
| Brut de soudage | -29 °C | 47 J | | | |

| Analyse du métal déposé | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------|-------|-------|-----|------|
| С | Mn | Si | s | P | Ni | Cr |
| C1 Shielding Gas | C1 Shielding Gas | | | | | |
| 0.050 | 1.10 | 0.80 | 0.007 | 0.020 | 9.5 | 19.3 |
| M21 Shielding Gas | | | | | | |
| 0.060 | 1.20 | 0.90 | 0.007 | 0.020 | 9.8 | 19.5 |

| Caractéristique de dépôt | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|---------------------|---------------|--|--|
| Diamètre | Ampères | Volts | Vitesse de dévidage | Taux de dépôt | | |
| 1.2 mm | 130-220 A | 24-29 V | 5.8-14.4 m/min | 1.9-4.6 kg/h | | |