

OK 70.10 Plus

Especificaciones

Clasificaciones	AWS/ASME SFA 5.5 : E7010-P1
-----------------	-----------------------------

Propiedades típicas de Tensión

Condición	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	530-600 MPa	23-25 %

Teste Charpy

Condición	Temperatura de prueba	Valor de impacto
Como queda soldado	-30 °C	45 - 60 J