

OK Autrod 347

一种连续的、耐腐蚀的铬镍实芯焊丝，用于焊接 18% Cr – 8% Ni 型奥氏体铬镍合金。OK Autrod 347 具有良好的耐均匀腐蚀性能。此合金经铌稳定化处理以改善焊缝金属对晶间腐蚀的抵抗力。由于含铌，推荐在较高温度下使用此合金。OK Autrod 347 可与 OK Flux 10.93 结合使用。

技术参数	
分类	EN ISO 14343-A : S 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : ER347
批准	CE : EN 13479 DB : 52.039.07 UKCA : EN 13479 VdTV : 12101

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

合金类型	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr – 9% Ni – Nb
------	--

焊丝成分							
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.04	1.4	0.4	9.5	19.2	0.05	0.6	7