OK Autrod 430

连续实芯耐腐蚀 17% Cr 焊丝，用于焊接 13–18% Cr 不锈钢合金。OK Autrod 430 可用于堆焊非合金钢和低合金钢。此焊丝可与 OK Flux 10.93 结合使用。

技术参数	
分类	SFA/AWS A5.9 : ER430

合金类型	Ferritic (17 % Cr)

焊丝成分			
C	Mn	Si	Cr
0.02	0.50	0.5	18.5