

Exaton 47S

Exaton 47S 是一种适用于电渣堆焊的高碱性焊剂。用于钼合金焊带时，也具有好的脱渣性能和焊缝表面成型。

Exaton 47S 焊剂可配合含或不含钨Cr & Cr-Ni 和Cr-Ni-Mo 等类型的焊带一起使用。

Exaton 47S 焊剂碱度较高，因此特别适用于双相、超级双相和全奥氏体不锈钢的表面堆焊。

技术参数

分类	EN ISO 14174 : ES A FB 2B
焊接电流	1700 A (Using 60x0.5 strip)
焊渣类型	Fluoride basic CaF ₂ -Al ₂ O ₃
密度	nom: 1.0 Kg/l
碱度指数	nom: 4.0

条件：电压 V 25 V , kg焊剂/ kg焊丝 DC+直流反接 0.5 kg , 安培 1250 A , 行走速度 9 m/h

分类

焊丝	AWS/EN	AWS - 焊态
Exaton 19.12.3.L	A5.9:EQ316L/ 14343-A:B 19 12 3 L	-
Exaton 19.13.4.L	A5.9:EQ317L/ 14343-A:B 19 13 4 L	-
Exaton 19.9.L	A5.9:EQ308L/ 14343-A:B 19 9 L	-
Exaton 19.9.LNb	A5.9:EQ347/ 14343-A:B 19 9 Nb	-
Exaton 21.11.LNb	A5.9:EQ [®] 309LNb [®] / 14343-A:B 22 11 L Nb	A5.39: ESCLAD1-EQ309L(mod)/347
Exaton 21.13.3.L	A5.9:EQ(309LMo)/ 14343-A:B 21 13 3 L	-
Exaton 22.11.L	A5.9:EQ(309L)/ 14343-A:B 22 11 L	A5.39: ESCLAD1-EQ309L(Mod)/308L
Exaton 22.8.3.L	A5.9:EQ2209/ 14343-A:B 22 9 3 N L	-
Exaton 24.13.L	A5.9:EQ309L/ 14343-A:B 23 12 L	-
Exaton 24.13.LNb	A5.9:EQ [®] 309LNb [®] / 14343-A:B 23 12 Nb	-
Exaton 25.22.2.LMn	14343-A:B 25 22 2 N L	-

认证

焊丝
*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit esab.com to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.

焊丝成分

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
Exaton 19.12.3.L									
<=0.020	1.8	0.4	<=0.020	<=0.020	13	18.5	2.9	<=0.3	-
Exaton 19.13.4.L									
<=0.02	1.5	0.4	<=0.020	<=0.020	14	19	3.6	<=0.3	-
Exaton 19.9.L									
<=0.015	1.8	0.35	<=0.015	<=0.015	10	20	<=0.3	<=0.1	-
Exaton 19.9.LNb									
<=0.02	1.8	0.4	<=0.02	<=0.02	10.5	20	<=0.3	<=0.3	-
Exaton 21.11.LNb									
<=0.015	1.8	0.2	<=0.020	<=0.020	11	21	<=0.3	<=0.3	-
Exaton 21.13.3.L									
<=0.015	1.8	0.2	<=0.015	<=0.020	13.5	20.5	2.9	<=0.3	-
Exaton 22.11.L									
<=0.015	1.8	0.2	<=0.020	<=0.020	11.5	21	<=0.3	<=0.1	-
Exaton 22.8.3.L									

Exaton 47S

焊丝成分

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
<=0.020	1.6	0.5	<=0.015	<=0.020	9	23	3.1	-	0.15
Exaton 24.13.L									
<=0.015	1.8	0.35	<=0.015	<=0.015	13	23.5	<=0.3	<=0.1	-
Exaton 24.13.LNb									
<=0.02	2	0.3	<=0.020	<=0.020	12.5	24	<=0.3	<=0.3	-
Exaton 25.22.2.LMn									
<=0.020	4.5	<=0.2	<=0.015	<=0.015	22.0	25.0	2.1	-	0.13

焊丝成分

Nb		FN WRC-92	
Exaton 19.12.3.L			
-		8	
Exaton 19.13.4.L			
-		7	
Exaton 19.9.L			
-		12	
Exaton 19.9.LNb			
0.5		11	
Exaton 21.11.LNb			
0.55		14	
Exaton 21.13.3.L			
-		13	
Exaton 22.11.L			
-		13	
Exaton 22.8.3.L			
-		50	
Exaton 24.13.L			
-		15	
Exaton 24.13.LNb			
0.75		22	

全焊缝金属

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
Exaton 19.12.3.L 1st layer with "22.11.L"									
<=0.03	-	-	-	-	12	18.2	2.3	-	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "21.13.3.L"									
<=0.03	-	-	-	-	13.2	18.5	3.4	-	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "22.11.L"									
<=0.03	-	-	-	-	13	18.5	3.2	-	-
Exaton 19.9.L 1st layer with "22.11.L"									
<=0.030	-	-	-	-	10	19.5	-	-	-
Exaton 19.9.LNb (Layer 1 with "21.11.L" & Layer 2 with "19.9.LNb")									
0.01	1.2	0.4	0.009	0.014	10.5	19.2	0.1	0.06	0.03
Exaton 21.11.LNb (1-layer)									
0.02	1.3	0.5	0.001	0.01	10.1	19.3	0.1	0.03	0.05
Exaton 21.13.3.L (1 layer)									
0.02	1.1	0.4	0.002	0.013	12.5	18.7	2.7	0.06	0.03

Exaton 47S

全焊缝金属

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
Exaton 22.11.L									
<=0.06	-	-	-	-	9.7	18.5	-	-	-
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.8.3.L" & 2 layers with "22.8.3.L"									
<=0.02	-	-	-	-	8.5	22.5	3.1	-	0.16
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.11.L" & 2 layers with "22.8.3.L"									
<=0.02	-	-	-	-	8.5	22.5	3.0	-	0.15
Exaton 24.13.L									
0.03	1.4	0.54	0.003	0.015	10.9	19.0	0.10	0.03	0.04
Exaton 24.13.LNb (1 layer)									
0.03	1.5	0.4	0.002	0.011	10.7	20.8	0.2	0.04	0.04
Exaton 25.22.2.LMn (2 layers)									
0.02	3.5	0.4	0.002	0.016	22.0	24.6	2.0	-	0.14

全焊缝金属

Nb	FN WRC-92	Nb+Ta
Exaton 19.12.3.L 1st layer with "22.11.L"		
-	6	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "21.13.3.L"		
-	6	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "22.11.L"		
-	6	-
Exaton 19.9.L 1st layer with "22.11.L"		
-	8	-
Exaton 19.9.LNb (Layer 1 with "21.11.L" & Layer 2 with "19.9.LNb")		
-	8	0.3
Exaton 21.11.LNb (1-layer)		
0.4	5	-
Exaton 21.13.3.L (1 layer)		
-	8	-
Exaton 22.11.L		
-	6	-
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.8.3.L" & 2 layers with "22.8.3.L"		
-	45	-
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.11.L" & 2 layers with "22.8.3.L"		
-	45	-
Exaton 24.13.L		
-	3	-
Exaton 24.13.LNb (1 layer)		
-	13	0.6
Exaton 25.22.2.LMn (2 layers)		
-	0	-