

Exaton 22.12.HT

22.12.HT 是一种奥氏体填充材料，用于焊接高温钢种 Sandvik 253 MA*，UNS S30815。它具有如下特性：高蠕变强度、高抗氧化性和良好的焊接性。* 253 MA 是奥托昆普公司所拥有的注册商标。适用于埋弧焊。

技术参数

分类	EN ISO 14343-A : S 21 10 N Werkstoffnummer : 1.4835
批准	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

焊丝成分

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Al	Cu
0.07	0.5	1.6	0.0007	0.020	10.2	21.0	0.1	0.01	0.1

焊丝成分

N	Nb	Ti	Co	B	FN deLong	Ce
0.17	0.01	0.005	0.05	0.0008	9	0.04