# Cromarco 309-16

El CROMARCO 309-16 tiene un revestimiento de tipo rutílico básico que le permite al electrodo soldar fácilmente en todas las posiciones. Produce un arco suave con pérdidas por salpicaduras muy bajas. Su escoria es de fácil remoción. La apariencia del depósito es muy buena, ya que los cordones de soldadura presentan un contorno suave y relativamente plano.

| **Especificaciones** | |
|---|---|
| **Clasificaciones** | AWS A5.4 : E309-16 |

| **Propiedades típicas de Tensión** | | |
|---|---|---|
| **Condición** | **Resistencia a la tracción** | **Alargamiento** |
| Como queda soldado | 57-67 kgf/mm² | 30-45 % |

| **Depósito** | | |
|---|---|---|
| **Diámetro** | **Corriente** | **Longitud** |
| 3.2 mm | 70-100 A | 350 mm |
| 4.0 mm | 100-135 A | 350 mm |
| 4.8 mm | 130-180 A | 350 mm |
| 2.4 mm | 40-70 A | 300 mm |