

OK Weartrode 65 T

OK 84.80 je vysokovýžtková elektroda pro speciální návary s nejvyšší tvrdostí a odolností proti opotěbení až do teplot cca 700°C vzhledem k vysoké koncentraci karbid v austenitické matici. Je používána pro návary nap. shrnova? popela, zvon vysokých pecí, dopravníkových šnek apod.

Specifikace

Klasifikace	EN 14700 : E Fe16
-------------	-------------------

Svaovací proud	DC+
Typ legování	Austenitic iron
Typ obalu	Special

Typického chemického složení svarového kovu v %

C	Mn	Si	Cr	Mo	V	Nb	W
6.0	0.7	1.9	24.5	6.6	0.8	5.4	1.7

Údaje ukládání

Prmr	A	V	Účinnost (%)	as dohoení/elektroda	Výkon odtavení pi 90 % max. hodnoty proudu
3.2 x 350.0 mm	150-170 A	22 V	72 %	132 sec	1.2 kg/h
4.0 x 350.0 mm	220-250 A	23 V	71 %	123 sec	2.0 kg/h