

OK Autrod 12.20

Pomdný drát pro svaování pod tavidlem a pro elektrostruskové svaování konstrukčních nelegovaných ocelí vyí pevnosti, obvykle a do 580 MPa, dle kombinace s tavidlem. Je určen pro kombinaci s tavidly F 102, F 104, F 106, OK Flux 10.40, 10.50 (ESW), 10.62, 10.71, 10.81.

Specifikace	
Klasifikace	SFA/AWS A5.17 : EM12 EN ISO 14171-A : S2
Schválení	CE : EN 13479 DB : 52.039.02 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typické složení drátu %		
C	Mn	Si
0.10	1.06	0.07