

OK Autrod 12.32

OK AUTROD 12.32 je pomdný manganem legovaný drát pro svaování pod tavidlem ocelí se střední a vyí pevností. Pednostn by ml být pouíván v kombinaci s neutrálními nebo lehce legujícími tavidly, jako jsou OK FLUX 10.62 a 10.71, kdy musí být akceptovány vysoké poadavky na kvalitu svarového kovu. Dalí moné kombinace jsou moné s tavidly OK FLUX 10.61.

Specifikace	
Klasifikace	SFA/AWS A5.17 : EH12K EN ISO 14171-A : S3Si
Schválení	CE : EN 13479 DB : 52.039.12 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103 CWB : F49A4-EH12K-H8 CWB : F49A4-EH12K-H4 BlockPac

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typické složení drátu %		
C	Mn	Si
0.13	1.77	0.30