

OK Tubrodur 55 O A

OK Tubrodur 14.70 je trubičkový drát s vlastní ochranou pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotěbení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, pískem apod. Používá se pro návary vnitřních částí zemních a dolních stroj. Maximální počet navařených vrstev nemá přesáhnout 2-3.

Specifikace

Klasifikace	EN 14700 : T Z Fe14
Svaovací proud	DC+
Typ legování	Carbide-rich steel weld metal
Ochranný plyn	None

Typického chemického složení svarového kovu v %

C	Mn	Si	Cr	Mo	V
3.6	0.88	0.53	22.5	3.5	0.5

Údaje ukládání

Prmr	A	V	Rychlost podávání drátu	Produktivita
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h