

OK Gasrod 98.75

OK Gasrod 98.75 je drát pro svaování nízkolegovaných ocelí plamenem, kde jsou požadovány dobré hodnoty vrubové houževnatosti.

Specifikace

Klasifikace	EN 12536 : OIII
-------------	-----------------

Typické vlastnosti v tahu

Podmínky	Mez skluzu	Mez pevnosti v tahu	Prodloužení
Po svaení	>320 MPa	>440 MPa	>29 %

Vrubová houževnatost

Podmínky	Testovací teplota	Vrubová houževnatost
Po svaení	+20 °C	70 J