

OK Autrod 12.30

Pomdný drát pro svaování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, středních a vyších pevností se zvýřeným obsahem Mn. Nej?astji je pouíván v kombinaci s tavídky OK Flux 10.40, 10.47, 10.71, 10.81, 10.83.

Specifikace	
Klasifikace	EN ISO 14171-A : S3
Schválení	CE : EN 13479 DB : 52.039.03 VdTÚV : 12103

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typické složení drátu %		
C	Mn	Si
0.11	1.61	0.13