

OK Autrod 13.27

Pomdný nízkolegovaný drát pro svaování pod tavidlem jemnozrných ocelí typu a P460 NL2 nap. pro výrobu offshore konstrukcí. Nejčastěji se používá v kombinaci s tavidlem OK Flux 10.62, a to a do teplot -60°C nebo -80°C.

Specifikace	
Klasifikace	SFA/AWS A5.23 : ENi2 EN ISO 14171-A : S2Ni2
Schválení	CE : EN 13479 DB : 52.039.08 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Schválení jsou založena na umístění závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typické složení drátu %			
C	Mn	Si	Ni
0.10	1.02	0.14	2.19