

OK Flux 10.94

Bazické aglomerované tavidlo mírně legující Cr, určené pro tupé svařky dílů svaovaných z nerezavjících ocelí. Je zvláště určeno pro svaování ocelí superduplexního typu.

Specifikace	
Klasifikace	EN ISO 14174 : S A AF 2 56 64 DC

Typ strusky	Fluoride basic CaF ₂ -Al ₂ O ₃ -SiO ₂
Zmna legování	Chromium compensating
Hustota	nom: 1.0 kg/dm ³
Index bazicity	nom: 1.9

Spotřeba tavidla	
V	Hmotnost tavidla/1kg, drát DC
34 V	0.8 kg
30 V	0.6 kg
26 V	0.5 kg
38 V	1.0 kg

Podmínky : Rozměr 4.0 mm , A 580 A , Rychlost posunu 33 m/h

Klasifikace		
Svaovací drát	AWS/EN	Po svaření
OK Autrod 2209	A5.9:ER2209/ 14343-A:S 22 9 3 N L	-
OK Autrod 2509	A5.9:ER2594/ 14343-A:S 25 9 4 N L	A5.39: F120A8-ER2594/2594
OK Autrod 308L	A5.9:ER308L/ 14343-A:S 19 9 L	-
OK Autrod 347	A5.9:ER347/ 14343-A:S 19 9 Nb	-

Schválení	
Svaovací drát	
*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit esab.com to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.	

Typického chemického složení svarového kovu v %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
OK Autrod 2209 Current: DC+, 420A, 27V									
0.01	1.3	0.6	-	-	8.5	23.0	3.0	-	0.14
OK Autrod 2209									
-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.1	-
OK Autrod 2509 Current: DC+, 400A, 28V, 48cm/min									
0.02	0.4	0.45	0.01	0.017	9.3	24.5	3.5	0.10	0.24
OK Autrod 308L DC+									
0.02	1.4	0.5	-	-	9.5	20	-	-	-
OK Autrod 308L									
-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-
OK Autrod 347 DC+									
0.04	1.0	0.5	-	-	9.6	19.6	-	-	-
OK Autrod 347									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typického chemického složení svarového kovu v %		
Nb	FN WRC-92	W
OK Autrod 2209 Current: DC+, 420A, 27V		

OK Flux 10.94

Typického chemického složení svarového kovu v %

Nb	FN WRC-92	W
-	45	-
OK Autrod 2509 Current: DC+, 400A, 28V, 48cm/min		
-	54	<0.002
OK Autrod 308L		
-	11	-
OK Autrod 347 DC+		
0.5	-	-
OK Autrod 347		
-	9	-

Typické složení drátu %

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Nb	PRE	FN WRC-92
OK Autrod 2209									
0.01	1.5	0.5	8.5	22.7	3.2	0.17	-	35	55
OK Autrod 2509									
0.01	0.4	0.4	9.4	25.2	3.9	0.24	-	42	50
OK Autrod 308L									
0.02	1.9	0.4	9.8	19.8	-	0.05	-	-	-
OK Autrod 347									
0.04	1.4	0.4	9.5	19.2	-	0.05	0.6	-	7

Typické mechanické vlastnosti

Svaovací drát	Podmínky	Mez skluzu	Mez pevnosti v tahu	Prodloužení	Zkouška rázem
OK Autrod 2209	Po svaení DC+	630 MPa	780 MPa	30 %	60 J @ -40 °C 42 J @ -60 °C
OK Autrod 2509	Po svaení DC+	680 MPa	870 MPa	25 %	70 J @ 20 °C 50 J @ -60 °C
OK Autrod 308L	Po svaení	400 MPa	560 MPa	40 %	85 J @ 20 °C 70 J @ -40 °C 60 J @ -60 °C
OK Autrod 347	Po svaení	455 MPa	620 MPa	35 %	100 J @ 20 °C 70 J @ -60 °C 50 J @ -110 °C 30 J @ -196 °C