

## OK Tubrod 15.30

A metal cored 308L stainless steel cored wire for use with M13 shielding gas.

| Specifikace |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasifikace | EN 14700 : T Fe12<br>EN ISO 17633-A : T 19 9 L M M12 2<br>EN ISO 17633-A : T 19 9 L M M13 2 |
| Schválení   | CE : EN 13479<br>DB : 43.039.02<br>VdTÜV : 03014                                            |

Schválení jsou založena na umístění závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Svaovací proud | DC+                     |
| Typ legování   | Stainless 308L          |
| Ochranný plyn  | M12, M13 (EN ISO 14175) |

| Údaje ukládání |           |         |                         |               |
|----------------|-----------|---------|-------------------------|---------------|
| Prmr           | A         | V       | Rychlost podávání drátu | Produktivita  |
| 1.2 mm         | 150-350 A | 18-34 V | 5.3-16.4 m/min          | 2.2-7.0 kg/h  |
| 1.6 mm         | 150-450 A | 18-39 V | 2.4-11.2 m/min          | 1.8-10.0 kg/h |