

OK Autrod 13.49

Ni-alloyed, copper-coated wire for Submerged Arc Welding. Mainly for low temperature steels down to temperatures of -101°C.

Specifikace

Klasifikace	SFA/AWS A5.23 : ENi3 EN ISO 14171-A : S2Ni3
Schválení	VdTÜV : 12103

Schválení jsou založena na umístění závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typické složení drátu %

C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28