

OK Autrod 13.64

Low-alloyed and Ti-B micro-alloyed, copper-coated solid wire for Submerged Arc Welding. Especially for high dilution welds where low temperature impact toughness properties are required. For fine grained steels, pipeline steels, ship building steels, etc.

Specifikace	
Klasifikace	SFA/AWS A5.23 : EA2TiB EN ISO 14171-A : S2MoTiB
Schválení	VdTÜV : 12103

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typické složení drátu %					
C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.07	1.22	0.28	0.49	0.14	0.013